

novaphit SSTC^{TA-L}

Werkstoffprofil:

- Gradiertes Dichtungswerkstoff aus expandiertem Graphit (Reinheitsgrad mind. 99 %) mit einer Innen- imprägnierung und einer säurebeständigen Einlage aus Chrom-Nickel-Stahl-Streckmetall (Werkstoff-Nr. 1.4404)
- Hochwertige Dichtung im Sinne der TA-Luft

Typische Einsatzgebiete:

- Anwendungen nach TA-Luft in
- Petrochemie
 - Chemische Industrie
 - Anlagenbau

Lieferdaten:

- Formate in mm: 1000 x 1000 / 1500 x 1500
- Dicken in mm: 1,0 / 1,6 / 3,0
- Sonderformate auf Anfrage
- Weitere Materialdicken auf Anfrage

Allgemeine Angaben	Bindemittel:	-		
	Zulassungen:	TA Luft, Firesafe (API607 / BS6755), BAM (O ₂ : 200 °C/130 bar), DVGW		
	Kennfarbe:	graphit		
	Bedruckt:	platingrau		
	Format- und Dickentoleranzen:	nach DIN 28 091-1		
Physikalische Kennwerte (Probendicke 1,60mm)	Kennwert	Prüfnorm	Einheit	Wert *
	Bezeichnung	DIN 28 091-4		GR-10-I-1M-Cr
	Dichte	DIN 28 090-2	[g/cm ³]	1,40
	Zugfestigkeit	DIN 52 910		
			längs	[N/mm ²]
		quer	[N/mm ²]	10
	Druckstandfestigkeit $\sigma_{dE/16}$	DIN 52 913		
			300 °C	[N/mm ²]
	Zusammendrückung	ASTM F 36 J	[%]	30
	Rückfederung	ASTM F 36 J	[%]	20
	Kaltstauchwert ϵ_{KSW}	DIN 28 090-2	[%]	30 - 40
	Kaltrückverformungswert ϵ_{KRW}	DIN 28 090-2	[%]	3,5 - 5,0
	Warmsetzwert $\epsilon_{WSW/300}$	DIN 28 090-2	[%]	< 5
	Warmrückverformungswert $\epsilon_{WRW/300}$	DIN 28 090-2	[%]	> 3
	Rückverformungswert R	DIN 28 090-2	[mm]	0,065
	Leckage TA-Luft	VDI 2200 (Entwurf)	[mbar•l/(s•m)]	< 0,0001
	Bauteilprüfung 30 MPa, 300 °C, 1 bar Helium			
Ausblässicherheit	VDI 2200 (Entwurf)			
Klasse A (30 MPa, 60 bar, N ₂)			bestanden	
Klasse B (10 MPa, 60 bar, N ₂)			bestanden	
Klasse C (7,5 MPa, 60 bar, N ₂)			bestanden	
Chloridgehalt (Gesamt)	DIN 28090-2	[ppm]	≤ 50	

* = Modalwert (Typischer Wert)

Ausgabe: 09.06

Änderungsstand: 1

vorherige Ausgaben sind ungültig

Die genannten techn. Daten wurden an Standardmaterial unter Laborbedingungen ermittelt. Bei der Vielzahl mögl. Einbau- und Betriebsbedingungen kann daraus keine Gewährleistung für das Verhalten einer Dichtverbindung abgeleitet werden. Produktänderungen, die dem techn. Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.