

DEVCON FLEXANE ZUBEHÖR

FLEXANE ACCELERATOR (BESCHLEUNIGER)

Wird verwendet, um die Aushärtezeit bei allen Flexane-Produkten zu verkürzen.

PRODUKTMERKMALE

- verkürzt die Aushärtezeit bei Temperaturen bis zu 0°C
- lediglich 2gr. vom Accelerator können die Aushärtezeit von 500gr. Flexane um 50% verkürzen
- verwenden Sie nicht mehr als 4gr. Accelerator pro 500gr Flexane
- wird verwendet, um Zeitpläne einhalten zu können

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Der Flexane Accelerator von Devcon sollte an einem kühlen, trockenen Platz gelagert werden. Von einer Lagerfähigkeit von 2 Jahren kann ausgegangen werden, wenn das Material in seinem ursprünglichen Behälter bei Raumtemperatur (22°C) aufbewahrt wird.

FLEX-ADD FLEXIBILIZER (Flexibilisierer für Flexane 801)

Flex-Add wird mit Flexane 801 verwendet, um nach Maß ein weicheres Urethanprodukt zu erhalten. Fügen Sie das Flex-Add entsprechend der Tabelle vor dem Mixen dem Harz und Härter des Flexanes hinzu. So können sie ein Flexane Produkt mit einer beliebigen Durometer-Härte weicher als 80 Shore A für ihre Spezialanwendung herstellen.

Die Durometer-Auswahl steht – wie in der folgenden Tabelle dargestellt – im Zusammenhang mit der Menge des verwendeten Flex-Adds:

Shore-Härte A	78	70	66	62	58	54	50	44
nach 30 Tagen bei 21°C								

Menge in gr.	63gr.	126gr.	187gr.	250gr.	313gr.	376gr.	437gr.	500gr.
die für 500gr. Flexane 801 benötigt wird								

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Der Flex-Add Flexibilizer sollte an einem kühlen, trockenen Platz gelagert werden. Von einer Lagerfähigkeit von 5 Jahren kann ausgegangen werden, wenn das Material in seinem ursprünglichen Behälter bei Raumtemperatur (22°C) aufbewahrt wird.

